

## Instalační pásy



### POPIS PRODUKTU

#### Nosná vrstva:

- Polyethylenová fólie vyztužená polyester-bavlněnou tkaninou.

#### Lepicí vrstva:

- Na bázi kaučuku.

#### Barva:

- Zelená, žlutá, bílá, černá, modrá, červená.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

| VLASTNOSTI                   | HODNOTA    | JEDNOTKA |
|------------------------------|------------|----------|
| Celková tloušťka             | 0,23       | mm       |
| Teplota použití (krátkodobě) | -20 až +60 | °C       |
| Pevnost v tahu               | 36         | N/cm     |
| Přilnavost k oceli           | 8          | N/cm     |
| Prodloužení při přetržení    | 12         | %        |

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Produkt splňuje směrnici RoHS.

### Standardně dodávané rozměry

| Rozměr<br>mm x m | Balení v kartonu<br>ks |
|------------------|------------------------|
| 25x9             | 144                    |
| 48x9             | 72                     |
| 48x25            | 24                     |
| 48x50            | 24                     |

### Polytex® 118

Univerzální lepicí páska typu Duct Tape

#### POUŽITÍ:

- Upevňování, zajišťování, spojování, opravy, svazkování, opletení, balení a maskování.
- Spojování a utěsňování tepelné izolace.
- Utěsňování potrubí, větracích a klimatizačních systémů.

#### VLASTNOSTI:

- Vysoká pevnost v tahu.
- Voděodolná, zajišťuje vynikající parozábranu.
- Velmi dobrá přilnavost k různým povrchům.
- Není odolná UV záření.
- Snadné použití, během aplikace se nekrouť.
- Nejsou potřeba žádné řezné nástroje.

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

#### SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 23 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Vydání 3/2026

