

AnticorClad 145/145-E

SYSTÉM OPLÁŠTĚNÍ



AnticorClad 145-hladký AnticorClad 145-Embossed

Hladký, nebo Embossed – protlačovaný laminovaný samolepicí povlak pro vnitřní i venkovní použití

POUŽITÍ:

- Samolepicí povlak pro opláštění tepelné izolace, na panely, potrubní profily atd.
- Je to ideální a účinný materiál na opláštění jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití.
- Primárně používán v chladírenských / kryogenních izolačních systémech, brání přístupu vzdušné vlhkosti do izolace.

Konstrukce pásy:

- Kompozitní páska 100 µm je složená z 25 µm PET film + 5 µm kompozitní lepidlo + 20 µm Al fólie + 25 µm PET film + 5 µm kompozitní lepidlo + 20 µm Al fólie + 45 µm modifikované akrylátové lepidlo citlivé na tlak + silikonová snímatelná fólie.

VLASTNOSTI:

- Kombinuje vynikající vlastnosti hliníku s výjimečnými mechanickými a teplotními parametry polyesterového filmu jako bariéra proti vzdušné vlhkosti.
- Velká odolnost proti proražení a roztržení.
- Dobrá odolnost proti vodě a korozi (kyselé deště, znečištění zeminou).
- Vynikající odolnost vůči odlupování skvělá přilnavost pro trvalé spojení.
- Nejsou požadovány žádné speciální nástroje, samolepicí materiál, se instaluje snadno a rychle. To má za následek významné zkrácení času práce, a úspory nákladů.
- Ideální pro vnitřní nebo venkovní použití.
- Výborná teplotní odolnost a odolnost proti stárnutí.
- Předpokládaná životnost min. 10 let.

Barva:

- Přirozená barva hliníku.

Přeložka:

- Silikonový sulfátový papír.

APLIKACE:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVÁNÍ:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 23 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

AnticorClad 145/145-E technické parametry

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Tloušťka nosiče	0,1	mm	PSTC-133 / ASTM D 3652
Celková tloušťka	0,145	mm	PSTC-133 / ASTM D 3652
Propustnost vzduchu	0,057	m ³ /m ² /min	IS:11056:1984
Přilnavost k oceli (180 °C)	>20	N/25 mm	PSTC-101 / ASTM D 3330
Přeložka při obalení	50	mm	PSTC-6 / ASTM D 3121
Prodloužení	30	%	PSTC-131 / ASTM D 3759
Provozní teplota	-40 až +120	°C	----
Teplota při aplikaci	-5 až +40	°C	----

Klasifikace reakce na oheň E, E_i v souladu s

ČSN EN 13501-1:2010, (DIN 4102, B1)

Zkušební postup:

ČSN EN ISO 11925-2:2023 Zkoušení reakce na oheň,

ČSN EN 113238:2010 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň.

Tato klasifikace platí pro následující aplikace konečného použití:

Jako instalační páska na podklady na bázi dřeva a také jakékoliv podklady třídy A1 a A2-s1, d0 o jmenovité hustotě nejméně 372 kg/m³.

Dostupné velikosti rolí:

Standardně dodávané rozměry: 50, 75, 100 a 600mm x 50m, jiné šířky po domluvě.

Tolerance: Váha a tloušťka: ±10%; Délka: Návin role: ±0,3m.

Údaje uvedené výše jsou typické hodnoty a neměly být užívané pro specifické účely.

Uživatelé by měli udělat vlastní zkoušky pro zamýšlenou aplikaci před vlastní realizací a zjistit vhodnost výše uvedeného materiálu pro zvláštní účel včetně postupu.

Společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. nenese odpovědnost za ztráty a škody vzniklé přímo nebo nepřímo nesprávným používáním těchto výrobků.



Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 2/2026

