

ELECTRIX® 202 SuperFlex

Elektroizolační pásy



ELECTRIX® 202 SuperFlex Elastická elektroizolační PVC páska

VLASTNOSTI:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.
- Elastická, s velkou průtažností, výborně kopíruje povrch a nerovnosti.
- Odolná UV záření.
- Teplota použití od -10 do +85°C.
- Vynikající odolnost proti chemickým rozpouštědlům a vodě.

POPIS:

- 202 SuperFlex z plastifikovaného PVC je páska mající vynikající elektrické, chemické a fyzikální vlastnosti.
- Vynikající roztažnost pásy 202 SuperFlex dovoluje rychlou aplikaci.
- Kaučukové lepidlo s výbornou přilnavostí dokonale sleduje roztahování pásy.
- Páska se na konci neodlepjuje, přitom má snahu na izolovaném kabelu se neustále utahovat.
- 202 SuperFlex si zachovává své vynikající vlastnosti v širokém rozsahu teplot.
- 202 SuperFlex je kompatibilní se všemi druhy kabelových izolací.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Oprava poškozené izolace.
- Elektrická izolace energetických kabelů nad i pod zemí, spojky telefonních kabelů a svazkování vodičů.
- Zesílení izolací elektroinstalací v autech.
- Pásku skladovat při teplotě +10 až +20°C.
- Používat s napětím zužujícím pásku max. na 75% původní šířky.
- Aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný povrch.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Barva	černá, bílá, červená, modrá, žlutá	-	-
Toušťka	0,19	mm	ČSN EN
Prodloužení	220	%	ČSN EN
Pevnost v tahu	> 34	N/10mm	ČSN EN
Přilnavost k oceli	> 1,9	N/10mm	ČSN EN
Přilnavost k podkladu rychlost 300mm/min	> 1,5	N/10mm	ČSN EN
Ohebnost při -10°C	bez závad	-	ČSN EN
Rozsah teplot	-10 až +90	°C	ČSN EN
Elektrická pevnost	57	kV/mm	ČSN EN
Elektrická pevnost po vlhku	40	kV/mm	ČSN EN
Měrný odpor	> 10 ¹²	Ω/15mm	ČSN EN
Zkouška plamenem	< 1	sec	ČSN EN

Zkušební předpis: ČSN EN 60 454-1:96, ČSN EN 60 454-2:97 + Z1:08, ČSN EN 60 454-3-1:99 + A1:02

Izolační páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
15x20	200
19x20	10x16
25x20	108
38x20	72
50x20	54

Výrobce vlastní ISO 9001

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2025

