

ELECTRIX® 200 PREMIUM

Elektroizolační pásy



TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Barva	černá, bílá, žlutá, modrá, červená	-	-
Tloušťka	0,18 ± 0,025	mm	ČSN EN
Prodloužení	> 250	%	ČSN EN
Pevnost v tahu	> 30	N/cm	ČSN EN
Přilnavost k oceli	> 2,2	N/cm	ČSN EN
Přilnavost k pásce	> 2,2	N/cm	ČSN EN
Rozsah teplot	-18 až +105	°C	ČSN EN
Elektrická pevnost	35,4	kV/mm	ČSN EN

Zkušební předpis: ČSN EN 60 454-1:1996, ČSN EN 60 4542ed 2:2008, ČSN EN 60 454-3-1:1999 + A1:2002

Izolační páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
19x18	160
25x18	108
38x18	72
50x18	54

Výrobce vlastní ISO 9001

ELECTRIX® 200 PREMIUM

Elastická elektroizolační PVC páska pro široký rozsah pracovních teplot

VLASTNOSTI:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.
- Elastická, s velkou průtažností, výborně kopíruje povrch a nerovnosti.
- Pro použití v extrémních povětrnostních podmínkách, se širokým rozsahem pracovních teplot -18 až +105°C.
- Odolná proti UV záření, chemickým rozpouštědlům, kyselinám, zásadám, olejům a vodě.
- Samozhášecí.

POPIS:

- 200 PREMIUM z plastifikovaného PVC je páska mající vynikající elektrické, chemické a fyzikální vlastnosti.
- Kaučukové lepidlo s výbornou přilnavostí dokonale sleduje roztahování pásy.
- 200 PREMIUM si zachovává své vynikající vlastnosti v širokém rozsahu teplot.
- 200 PREMIUM je kompatibilní se všemi druhy kabelových izolací.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Oprava poškozené izolace.
- Elektrická izolace energetických kabelů nad i pod zemí, spojky telefonních kabelů a svazkování vodičů.
- Primární izolace vodičů do 600V.
- Izolace pro demagnetizační cívky.
- Zesílení izolací elektroinstalací v autech.
- Skladovat při teplotě +10 až +20°C.
- Používat s napětím zužujícím pásku max. na 90% původní šířky.
- Aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný povrch.

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2024

