

Instalační pásky



TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Tloušťka	0,23	mm	ASTM D 3652
Pevnost v tahu	60	N/25mm	ASTM D 3759
Přilnavost k oceli	15	N/25mm	ASTM D 3330
Typické prodloužení	12	%	ASTM D 3759
Rozsah teplot	-40 až +60	°C	---
Aplikační teplota	+10 až +40	°C	---

Páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x50	24
50x25	30
50x9	54
25x9	108
19x9	144
15x9	185

Na požádání je možné vyrobit i jiné šíře v návinech 50, 25 a 9m.

Výrobce vlastní ISO 9001

Polytex[®] 118

Profesionální samolepící páska typu DUCT s univerzálním použitím.

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Polyetylenová fólie vyztužená tkaninou bavlna-polyester.

Lepící vrstva:

- Na bázi přírodního kaučuku.

Barvy:

- Zelená, žlutá, bílá, černá, modrá, červená.

Upozornění:

- Není UV stabilní.

POPIS:

- Vysoká pevnost v tahu. Dobrá přilnavost k různým povrchům. Skvěle drží na takových problematických podkladech. Výborně se přizpůsobuje nerovným povrchům.
- Plynotěsná, vodotěsná a voděodolná. Dokonalá zábrana proti vlhkosti.
- Nevyžaduje nářadí na dělení pásky, snadno se odvíjí a neshrnuje se.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Upevňování, balení, zajištění, spojování, opravování, svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí.
- Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Označení manipulačního prostoru a potrubí.
- Pásky uchovávat v rozsahu teplot: +5 až +20°C.
- Pokládat na očištěný, odmaštěný a suchý povrch.