

Elektroizolační pásy



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Polyesterová tkanina

Lepicí vrstva:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.

Barva:

- Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Celková tloušťka	0,16	mm
Prodloužení	≥ 10	%
Pevnost v tahu	min. 60	N/cm
Přilnavost k oceli	min. 2,5	N/cm
Teplota použití	-40 až +125	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Produkt splňuje směrnice RoHS a Reach.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
19x10	100

ELECTRIX® 160

Profesionální textilní lepicí páska z polyesteru, určená ke svazování, s lepidlem na bázi syntetického kaučuku a vysokou pevností v tahu.

POUŽITÍ

- Svazování a upevňování kabelů v automobilovém průmyslu.
- Dodatečná mechanická ochrana vodičů v náročném prostředí.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Velmi dobrá mechanická odolnost.
- Vysoká pevnost v tahu.
- Odolná vůči oleji a stárnutí.
- Dobrá přilnavost k nerovným povrchům.
- Vysoká lepivost a dobrá přizpůsobivost členitému podkladu.
- Odolnost proti povětrnostním vlivům.
- Široký rozsah pracovních teplot pro nepřetržitý provoz -40 °C až +125 °C.
- Dobrá zpracovatelnost při aplikaci; páska se během aplikace nekrouť.

POUŽITÍ / POZNÁMKY

- Aplikujte na suchý, čistý a odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: 10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím.
- Během aplikace vyvíjejte rovnoměrné napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Skladujte na suchém místě v originálních kartonech.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2026

