

ELECTRIX[®] 200 PREMIUM

Elektroizolační pásy



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Měkčený polyvinylchlorid.

Lepicí vrstva:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.

Barva:

- Černá, bílá, žlutá, modrá, červená

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,18 ± 0,025	mm
Prodloužení	> 250	%
Pevnost v tahu	> 30	N/cm
Přilnavost k oceli	> 2,2	N/cm
Přilnavost k pásce	> 2,2	N/cm
Rozsah teplot	-18 až +105	°C
Elektrická pevnost	35,0	kV/mm

Zkušební předpis: ČSN EN 60 454-1:1996, ČSN EN 60 4542ed 2:2008, ČSN EN 60 454-3-1:1999 + A1:2002

Izolační páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
19x18	160
25x18	108
38x18	72
50x18	54

ELECTRIX[®] 200 PREMIUM

Prémiová elastická elektroizolační PVC páska pro široký rozsah pracovních teplot.

POUŽITÍ

- Izolace a svazkování vodičů pro napětí do 1 kV.
- Oprava poškozené izolace.
- Izolace pro demagnetizační cívky.
- Zesílení izolace v automobilových elektrických systémech.
- Elektrická izolace energetických kabelů nad i pod zemí, spojky telefonních kabelů.

VLASTNOSTI

- Odolná vůči stárnutí a povětrnostním vlivům, včetně UV záření a ozonu.
- Vysoce odolná vůči chemickým rozpouštědlům, kyselinám, zásadám, mýdlovým roztokům, olejům a korozivním chemikáliím (koroze).
- Elastická, s velkou průtažností, výborně kopíruje povrch a nerovnosti.
- Pro použití v extrémních povětrnostních podmínkách, se širokým rozsahem pracovních teplot -18 až +105 °C, mrazuvzdorná.
- Použitelná v širokém teplotním rozsahu, snadné použití díky vysoké flexibilitě.
- Vynikající elektrická izolace.
- Samozhášivá.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný a nečistot zbavený povrch.
- Optimální teplota aplikace: 10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2026

