

Elektroizolační pásy



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Měkčený polyvinylchlorid.

Lepicí vrstva:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.

Barva:

- Černá, červená, modrá, tmavě modrá, bílá, zelená, žlutá, šedá, hnědá, fialová, žluto-zelená.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,13	mm
Prodloužení	min. 150	%
Pevnost v tahu	min. 15	N/cm
Přilnavost k oceli	min. 1,0	N/cm
Rozsah teplot	do +80	°C
Stálé napětí	do 600	V
Elektrická pevnost	min. 40,0	kV/mm

Zkušební předpis: ČSN EN 60 454-1:1996, ČSN EN 60 4542ed 2:2008, ČSN EN 60 454-3-1:1999 + A1:2002

Izolační páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
15x10	500 (50x10ks)
DUHA 10 barev	50 balení

ELECTRIX® 211

Elektroizolační páska PVC.

POUŽITÍ

- Izolace a svazkování vodičů.
- Oprava poškozené izolace.
- Barevné značení vodičů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoce flexibilní, perfektně se přizpůsobí složitým povrchům a snadno se používá.
- Odolná vůči otěru, stárnutí a povětrnostním vlivům.
- Je vynikající elektrický izolant.
- Samozhášivá.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný a nečistot zbavený povrch.
- Optimální teplota aplikace: 10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím.
- Při aplikaci pásky aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2026

