

Elektroizolační pásy



TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Barva	Černá	-
Tloušťka	0,76	mm
Prodloužení	600	%
Pevnost v tahu	2,40	MPa
Rozsah teplot	-40 až +90	°C
Elektrická pevnost	min 35	kV/mm

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Izolační páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
19x3,5	135
25x3,5	108
38x3,5	72
50x3,5	54
19x7,5	126
25x7,5	108
38x7,5	72
50x7,5	54

ELECTRIX® 222 - PIB

Elektroizolační páska samosvařitelná

POUŽITÍ

- Pro obnovu izolace a plášťů silových kabelů do 45 kV.
- Pro vytváření koncovek silových kabelů do 35 kV.
- Pro utěsnění a ochranu proti vlhkosti spojů v telefonních kabelech atd.
- Pro izolaci a ochranu součástí rozvodnic.
- Vynikající pro opravy izolace a spojovacích vodičů zařízení pracujících ve vysoce vlhkém prostředí (např. vodní čerpadla atd.)

VASTNOSTI

- Samovulkanizující.
- Odolná vůči korónovému výboji, ozonu a UV záření.
- Je to samosvařitelná páska, u níž při natažení o cca 2/3 a následném přitisknutí na sebe sama dojde k nevratnému hermetickému spojení s velkou mechanickou pevností a odolností proti vodě.
- Umožňuje izolaci velmi tenkých vodičů a vodičů umístěných na těžko dostupných místech.
- Odolává zředěným chemikáliím a poskytuje ochranu proti korozi.
- Má vynikající elektroizolační vlastnosti.
- Hermeticky těsná, zabráňuje pronikání vody a vlhkosti.
- Odolává širokému rozsahu teplot.
- Kompatibilní se všemi druhy kabelových izolací.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: 10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím a minimálním 100 % prodloužením.
- Při aplikaci pásky aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2026

