



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Polyethylen.

Lepicí vrstva:

- Butylkaučukové lepidlo.

Barva:

- Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,3	mm
Prodloužení	75	%
Pevnost v tahu	> 150	N/cm
Přilnavost k oceli	> 4,5	N/cm
Rozsah teplot	-34 až +70	°C
Elektrická pevnost	> 40	kV/mm
Šíření plamene	nezápalná	-
Barva	černá	-

Zkušební předpis: ČSN EN 60 454-1:96, ČSN EN 60 454-2:97 + Z1:08, ČSN EN 60 454-3-1:99 + A1:02

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Produkt splňuje směrnice RoHS a Reach.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
25x7,5	192
25x15	108
38x15	72
50x15	54
75x15	36

ELECTRIX® 231 PE

Elektroizolační PE páska pro vnější mechanickou ochranu kabelů

POUŽITÍ

- Oprava poškozené izolace pláště energetických a sdělovacích kabelů nad i pod zemí.
- Vnější páska mechanické ochrany na spojky energetických a telefonních kabelů.

VLASTNOSTI

- Vysoká odolnost proti mechanickému poškození.
- Vynikající vlastnosti v širokém rozsahu teplot.
- Páska je kompatibilní se všemi druhy kabelových izolací.
- Ochrana proti korozi a vlhkosti.

POUŽITÍ

- Aplikujte na suchý, čistý a odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: 10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím.
- Během aplikace vyvíjejte rovnoměrné napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Skladujte na suchém místě v originálních kartonech.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2026

