

ELECTRIX® 277 FiberGlass

Elektroizolační pásy



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Skleněné vlákno.

Lepicí vrstva:

- Kaučukové lepidlo aktivující se tlakem a vytvrzující se teplem.

Barva:

- Bílá

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Barva	Bílá	-
Tloušťka	0,18	mm
Prodloužení	5	%
Pevnost v tahu	300	N/cm
Přilnavost k oceli	1,7	N/cm
Pracovní teplota	+130	°C
Elektrická pevnost	2,5	kV

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Produkt splňuje směrnice RoHS a Reach.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
25x5,5	24

ELECTRIX® 277 FG

Vysokoteplotní elektroizolační páska ze skleněné tkaniny

POUŽITÍ

- Dodatečná mechanická ochrana vodičů v náročném prostředí.
- Ochrana před elektrickým obloukem, ohněm a tam kde je požadována přilnavost při vysokých teplotách.
- Svazkování a upevňování kabelů.

VLASTNOSTI

- Široký rozsah pracovních teplot pro nepřetržitý provoz -40 °C až +125 °C.
- Velmi pevná elektroizolační páska odolná proti mechanickému poškození a otěru s minimálním prodloužením.
- Páska utkaná ze skleněného vlákna s kaučukovým lepidlem aktivující se tlakem a vytvrzující se teplem.
- Termosetické lepidlo na bázi kaučuku.
- Odolná proti vysokým teplotám.

POUŽITÍ

- Aplikujte na suchý, čistý a odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: 10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím.
- Během aplikace vyvíjejte rovnoměrné napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Skladujte na suchém místě v originálních kartonech.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2026

