

ALUMINIUM 306

Hliníkové pásky



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Černě lakovaná hliníková fólie.

Lepicí vrstva:

- Akrylátové lepidlo, transparentní.

Přeložka:

- Bílý silikonový papír.

Barva:

- Černá matná.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,03	mm
Celková tloušťka	0,07	mm
Pevnost v tahu	>18	N/cm
Přilnavost k oceli	>6	N/cm
Prodloužení při přetržení	>3	%
Teplota použití (krátkodobě)	-35 až +120	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

**Klasifikace reakce na oheň v souladu s
ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl. 11 (DIN 4102, B1)**

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x50	24
75x50	16
100x50	12

ALUMINIUM 306

Černě lakovaná samolepící hliníková páska

POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran.
- Maskovací páska.
- Zábavní průmysl a další aplikace.

VLASTNOSTI:

- Černě lakovaná hliníková fólie tloušťky 30µm.
- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Neodlepuje se při nízkých teplotách.
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: -20 až +40 °C.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 23 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 3/2026

