

ANTICOR 411

Instalační pásy



POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Měkčený polyvinylchlorid.

Lepicí vrstva:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.

Barva:

- Šedá (odstín Miralon), bílá, černá.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,13	mm
Prodloužení	min. 150	%
Pevnost v tahu	min. 15	N/cm
Přilnavost k oceli	min. 1,0	N/cm
Rozsah teplot	do +80	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

PVC páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
25x10	300
30x10	250
38x10	200
38x20	72
50x10	150
50x20	54

ANTICOR 411

PVC samolepící páska

POUŽITÍ

- PVC páska je určena ke spojování a utěšňování kovových a umělohmotných potrubí.
- Spojování a upevňování pěnových izolačních materiálů a polyuretanové izolace potažené PVC.
- Vzduchotechnika, klimatizace a tepelná technika.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoce flexibilní, perfektně se přizpůsobí složitým povrchům a snadno se používá.
- Výborná lepidivost.
- Odolná vůči otěru, stárnutí a povětrnostním vlivům.
- Odolná UV záření.
- Odolná proti rozpouštědlům a vlhku.
- Samozhášivá.
- Vysoce flexibilní, perfektně se přizpůsobí složitým povrchům a snadno se používá.
- Výborná lepidivost, odolná proti rozpouštědlům a vlhku.
- Odolná vůči otěru, stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření.
- Samozhášivá.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný a nečistot zbavený povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím.
- Při aplikaci pásky aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2026

