

## Oprávérenské pásky



### POPIS PRODUKTU

#### Nosná vrstva:

- Speciální silikon.

#### Přeložka

- Čirá PET fólie.

#### Barva:

- Černá

### 550 Polytex technické parametry

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Celková tloušťka	0,5	mm
Tloušťka přeložky	0,08	mm
Max. pracovní teplota	-60 až +260	°C
Provozní tlak*	8	bar
Elektrická pevnost	8	kV
Prodloužení	300	%
Pevnost v tahu	700	PSI
Dodávaný rozměr	25 mm x 3 m/blistr 38 mm x 5 m	

\* Je požadována vícevrstvá aplikace.

Výrobek splňuje nařízení směrnice RoHS a Reach.

Překračuje protipožární požadavky standardu budov (UL 723 10/20 šíření plamene/kouřivost).



### Polytex® 550

Samosvařitelná silikonová páska pro izolování a opravy.

#### POUŽITÍ:

- Pro utěsnění, opravu a ochranu vodovodních instalací, elektrických hadic a vodičů, spojů telefonních kabelů a konektorů, trubek, nadzemních vzduchotechnických spojů atd.
- Pro utěsnění, opravu a ochranu vodovodních instalací, elektrických hadic a vodičů, spojů telefonních kabelů a konektorů, trubek, nadzemních vzduchotechnických spojů atd.
- Vynikající pro opravy izolace a spojování vodičů zařízení pracujících ve vodním prostředí, vodních čerpadel atd.
- Pro obnovu silikonové izolace automobilových a silových kabelů a vodičů.
- V automobilových aplikacích (např. netěsné hadice chladiče atd.).
- Zastavení vody pod tlakem do 8 bar.

#### VLASTNOSTI:

- Široký rozsah pracovních teplot pro nepřetržitý provoz -60 °C až +260 °C.
- Hluboká průtažnost až 300 %.
- Oprávérenská silikonová páska byla původně vyvinutá pro armádní účely, byla testovaná a osvědčila se v nejextrémnějších podmínkách a prostředích.
- Testy ukázaly, že pevnost spoje oprávérenské silikonové pásky Polytex 550 převyšuje armádní standardy, a to i konkurenčních značek.
- Polytex 550 je nejvšestrannější a snadno použitelná páska pro rychlou opravu.
- Oprávérenská silikonová páska odolává extrémním teplotám, tlaku, napětí, vlhkosti, znečišťujícím látkám a korozi.
- Odolává kyselinám, palivům, olejům, rozpouštědlům, mořské vodě, UV záření a povětrnostním vlivům.
- Dokonale izoluje elektrické konektory, které neprodyšně uzavře.

#### APLIKACE:

- Není nutné žádné komplikované čištění!
- Zastavení vody pod tlakem, začneme cca 5 cm před otvorem, ten obejdeme a pokračujeme cca 5 cm. Vracíme se zpět a pokračujeme v ovjvení přes otvor s překrytím 50 % v 5 vrstvách, vždy s maximálním předpětím na mezi utržení pásky.

#### SKLADOVÁNÍ:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 25 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Vydání 3/2026

